REHAU
Unlimited Polymer Solutions

REHAU BLITZ NEW

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Возможны техничекие изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия




REHAU BLITZ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Содержание

Результаты испытаний на водонепроницаемость, воздухопроницаемость, стойкость к ветровым нагрузкам 2
Результаты испытаний механических соединений 2
Результаты измерений приведенного сопротивления теплопередаче 3
Результаты определения показателей звукоизоляции $R_{a.тр}$ по ГОСТ 26602.3 (EN 717-1, DIN 4109) 3
Результаты испытания физико-механических свойств. 4

REHAU BLITZ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний на водонепроницаемость, воздухопроницаемость, стойкость к ветровым нагрузкам

Объект испытания	Размер створки	Профили	Армирование	Остекление Вклеивание	Приборы запирания	Испытательная лаборатория, протокол испытания	Водонепроницаемость ГОСТ 26602.2 (DIN EN 12208)	Воздухопроницаемость ГОСТ 26602.2 (DIN EN 12207)	Стойкость к ветровым нагрузкам ГОСТ 26602.1 (DIN EN 12210)
Окна и балконные двери*									
	1300/1500	Ств. Z 55 Кор. 56	1244506 1245536	4/16/4	Roto NT	УТЦ REHAU	A (E 900)	A (4)	A (C5/B5)
	900/2100	Ств. Z 55 Кор. 56 белые	1244506 1245536	4/16/4 нет	Roto NT	УТЦ REHAU	A (E 800)	A (4)	A (C5/B5)
	1200/1300	Ств. Z 55 Кор. 56 Ложн. имп. белые	1244506 1245536 1255894	4/16/4 нет	Roto NT	УТЦ REHAU	A (E 700)	A (4)	A (B2/C1)
	500/1400	Ств. Z 55 Кор. 56 Имп. 76 белые	1244506 1245536 1239583	4/16/4 нет	Roto NT	УТЦ REHAU	A (E 1100)	A (4)	A (C5/B5)
	900/1800	Ств. Z 55 Кор. 56 Ложн. имп. белые	1244506 1245536 1255894	4/16/4 нет	Roto NT	УТЦ REHAU	A (E 900)	A (4)	A (B2/C1)
	500/2100	Ств. Z 55 Кор. 56 Ложн. имп. белые	1244506 1245536 1255894	4/16/4 нет	Roto NT	УТЦ REHAU	A (E 1000)	A (4)	A (B2/C1)


* В системных испытаниях использованы стеклопакеты, изготовленные с использованием стёкол AGC.

Результаты испытаний механических соединений






Вид испытания	Объект испытания	Испытательная лаборатория, протокол испытания	Результат
Механическое соединение по директиве ift FE-06/1	Соединитель импоста 76, арт. 1348656 и 1317321	УТЦ REHAU	Требования выполнены
Механическое соединение по директиве ift FE-06/1	Механический соединитель импоста 76, арт. 1348187 и 1317321	УТЦ REHAU	Требования выполнены
Механическое соединение по директиве ift FE-06/1	Механический соединитель импоста универсальный, арт. 1247167	УТЦ REHAU	Требования выполнены

REHAU BLITZ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты измерений приведенного сопротивления теплопередаче

Комбинация профилей		Приведенное сопротивление теплопередаче $R_{пр\,о}$, м²°С/Вт	Испытательная лаборатория, протокол испытания
	Коробка 56 Армирование 1245536 Створка Z 55 Армирование 1244506	0,70	АНО „Электросерт“ № 3/008-ЛР, методика ГОСТ 26602.1-99

Результаты определения показателей звукоизоляции $R_{а.тр}$ по ГОСТ 26602.3 (EN 717-1, DIN 4109)

Профили	Остекление/Заполнение*		Испытательная лаборатория, протокол испытания
	Производитель/тип/строение	$R_{а.тр}$, дБ(А)	
	AGC / 4/16/4	35	АПРОК ИНФОЦЕНТР протокол № 2307-16 от 22.11.2016
	AGC / 6/14/4	39	АПРОК ИНФОЦЕНТР протокол № 2307-16 от 22.11.2016
	AGC / 8VSG/12/4	39	АПРОК ИНФОЦЕНТР протокол № 2307-16 от 22.11.2016
	AGC / 4/10/4/10/4	36	АПРОК ИНФОЦЕНТР протокол № 2307-16 от 22.11.2016
	AGC / 6/8/4/10/4	38	АПРОК ИНФОЦЕНТР протокол № 2307-16 от 22.11.2016

* В системных испытаниях использованы стеклопакеты, изготовленные с использованием стёкол AGC.

REHAU BLITZ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытания физико-механических свойств

Вид испытания	Объект испытания	Норма	Испытательная лаборатория, протокол испытания	Результат
Устойчивость к ручному взлому*	Одностворчатое окно с поворотно-откидной створкой 1000 мм x 1000 мм	ГОСТ 31462 (EN 1627:2005, 1628:2005, 1629:2005, 1630:2005)	ЦС ОДТ „Замок“, протокол № 51 от 24.08.2016 г.	ПВ 2
Стойкость к удару*				Класс устойчивости: - к действию статической нагрузки ПВ2; - к действию динамической нагрузки ПВ 3.
Долговечность*	Одностворчатое окно с поворотно-откидной створкой 1300 мм x 1500 мм	ГОСТ 31462 (EN 12400:2002)	МГСУ, протокол № 6054/ К.374-16 от 28.06.2016 г.	Долговечность подтверждена, 20 000 циклов открывания-закрывания створки

* В системных испытаниях использованы стеклопакеты, изготовленные с использованием стёкол AGC.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.